

Deklaracja właściwości użytkowych nr PoD-1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

UH02

2. Zamierzone zastosowanie:

Przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynków do tworzenia kompletnych systemów tarasowych, odpornych na warunki atmosferyczne.

3. Producent:

NewTechWood Ltd. 19111 Walden Forest Dr. Suite B Humble, Tx 77346, USA

4. Upoważniony przedstawiciel:

Eleven Group S.C. ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań

5. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych dotyczy wyrobu objętego normą:

PN-EN 15534-4:2014-04 „Kompozyty wytwarzane z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC lub kompozytami z włóknami naturalnymi (NFC)). Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów; Część 4: Specyfikacje profili podłogowych i płytek”

Badania przeprowadziło:

Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Plant 7, No. 6958 Daye Road, Fengxian District, Shanghai, Chiny,

metodami określonymi w normie: PN-EN 15534-1:2014-04 „Kompozyty wytwarzane z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC lub kompozytami z włóknami naturalnymi (NFC)). Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów”

Sprawozdanie z badań nr 170120005SHF-BP-2 z dnia 22.05.2017

6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwość	Metoda Badania	Jednostka miary	Wyniki badania	Wymagania wg EN 15534-4
Masa liniowa	EN 15534-1	g/m	2564	Nie określono
Śliskość desek (wzdłuż desek, na sucho)	EN 15534-1:2014 Sekcja 6.4.2 CEN/ TS 15676:2007 EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.4	PTV	44	≥ 36
Odporność desek na uderzenie ciałem twardym	EN 15534-1:2014 Sekcja 7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.1	-	Brak pęknięć, wgniecenie 0,14mm	brak pęknięć, wgniecenia do 0,5mm
Twardość (metoda Brinella)	EN 15534-1:2014 Section 7.5 EN 15534-4 4.5.7	MPA	72	Nie określono
Nośność (rozstaw podpór 400mm)	EN 15534-1:2014 Annex A EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.2	N	3318	≥ 3300
Ugięcie pod obciążeniem 500N	EN 15534-1:2014 Annex A EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.2	mm	1,20	≤ 2,0
Moduł sprężystości	EN 15534-1:2014 Annex A EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.2	GPA	3,27	Nie określono
Wytrzymałość na zginanie	EN 15534-1:2014 Annex A EN 15534-4: 2014 Sekcja 4.5.2	MPA	27,4	Nie określono

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych deklarowanych w punkcie 6.

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność upoważnionego przedstawiciela producenta w punkcie 4.

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Lukasz Jaroszczak – właściciel

FLORIN GROUP
Lukasz Jaroszczak, Marcin Nowak S.C.
60-247 Poznań, ul. Cybulskiego 12A
NIP: 7831646990, REGON: 300992972

Poznań, 5.06.2017

Lukasz Jaroszczak

ul. Wojciecha Cybulskiego 12a 60-247 Poznań tel. kom. 505 399 666

mail: biuro@tarastika.pl

www.tarastika.pl www.newtechwood.com